



LABORATOIRE AGREE F I S A N° 4

VETEMENTS RESISTANTS AU FEU ET A LA CHALEUR POUR PILOTES DE COMPETITION

RAPPORT DES ESSAIS REALISES SUIVANT LA NORME DE LA FIA 1986 PARAGRAPHE 3

Essais réalisés à la demande des Ets : GUTERMANN

Conditionnement : (65 ± 2) % HR - $(20 \pm 2)^{\circ}$ C suivant NF G 00-003

Identification: Tissu Nomex réf. K 753

TEST DE LA COUTURE

RESULTATS DES ESSAIS SUIVANT ISO 6940

Essai appartenant aux Pr 20 et 77/3 du COFRAC

Durée d'application de la flamme	Durée d'inflammation en s	Fusion
5 s	0	0
15 s	0	0

Conforme